

STRUTTURA / Structure: Stuoia spaziatrice e drenante di monofili sintetici eventualmente accoppiata a una membrana impermeabile e traspirante, munita o meno di cordolino adesivo per le giunzioni laterali / *Draining and separating layer made of a monofilament wire mesh possibly bonded to a waterproofing and permeable membrane, possibly provided with an adhesive tape for side junctions*

DESCRIZIONE Description

Identificazione materiale / Material identification	K ROOF C 10 EP S	K ROOF C 10 B S	K ROOF C 10 EP	K ROOF C 10 B	K ROOF C 10 EP +	K ROOF C 10 B +
Funzione / Function	Spaziatore sotto tetto metallico / <i>Spacer under metallic roofing</i>	Spaziatore sotto tetto metallico accoppiato a membrana impermeabile e traspirante munita di cordolo adesivo per le giunzioni laterali / <i>Spacer for metallic roofing, bonded to a waterproofing and permeable membrane with an adhesive for side junctions</i>	Spaziatore sotto tetto metallico / <i>Spacer under metallic roofing</i>	Spaziatore sotto tetto metallico accoppiato a membrana impermeabile e traspirante munita di cordolo adesivo per le giunzioni laterali / <i>Spacer for metallic roofing, bonded to a waterproofing and permeable membrane with an adhesive for side junctions</i>	Spaziatore sotto tetto metallico / <i>Spacer under metallic roofing</i>	Spaziatore sotto tetto metallico accoppiato a membrana impermeabile e traspirante munita di cordolo adesivo per le giunzioni laterali / <i>Spacer for metallic roofing, bonded to a waterproofing and permeable membrane with an adhesive for side junctions</i>
Colore / Colour	nero / black	nero e grigio / black and grey	nero / black	nero e grigio / black and grey	nero / black	nero e grigio / black and grey

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE Physical and mechanical characteristics

	Norma di riferimento Reference norm	Unità di misura Measuring unit	Tolleranza Tolerances						
Materia prima / Raw material				PP	PP	PP	PP	PP	PP
Spessore / Thickness	EN 1849-2	mm	±15%	8	8	9	9	9,5	9,5
Adesivo / Adhesive tape				no / no	si / yes	no / no	si / yes	no / no	si / yes
Resistenza a trazione MD / Tensile strength MD	EN 12311-1/EN 13859-1 Annex A	N/5cm	±15%	45	295	60	295	60	295
Resistenza a trazione CMD / Tensile strength CMD	EN 12311-1/EN 13859-1 Annex A	N/5cm	±15%	22	205	35	205	40	205
Lacerazione a chiodo MD / Tear strength MD	EN 12310-1/EN 13859-1 Annex B	N	±15%	-	160	-	160	-	160
Lacerazione a chiodo CMD / Tear strength CMD	EN 12310-1/EN 13859-1 Annex B	N	±15%	-	210	-	210	-	210
S _d (23°C-50% U.R.)	EN 12572	m		-	0,02	-	0,02	-	0,02
Resistenza alla penetrazione dell'acqua / Resistance to water penetration	EN 1928	class		-	W1	-	W1	-	W1
Resistenza alla penetrazione dell'acqua / Resistance to water penetration	DIN 20811	m		-	>2	-	>2	-	>2
Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo invecchiamento artificiale / Resistance to water penetrations after artificial ageing	EN 13859-1 ann.D + EN 1928	class		-	W1	-	W1	-	W1
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire	EN 13501-2	class		E	E	E	E	E	E
Temperatura di esercizio / Working temperature		°C		-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
Stabilità UV / UV Stability		mesi / months		3	3	3	3	3	3

DIMENSIONI CARATTERISTICHE Package dimensions

Cimosa / Flat tab	EN 1848-2	cm	±2%	-	10	-	10	-	10
Larghezza rotolo / Roll width	EN 1848-2	m	±2%	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5
Lunghezza rotolo / Roll length	EN 1848-2	m	±2%	30	25	25	25	25	25
Bobine per pallet / Rolls per pallet		n		9	10	9	10	9	10

Il prodotto deve essere stoccato al riparo dalle luce solare, in condizioni di assenza di umidità, lontano da fonti di calore. Deve essere preservato dal diretto contatto con acidi e alcali.
Product must be stored covered from direct sunlight, in dry and fresh conditions. Avoid direct contact with chemicals (acids, alkali)

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.
The information given in this data sheet is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, is not our intention to violate any patents or licences.



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com