

Tehniline teabeleht / technical data sheet

Naelte tihenduslint sk-2 / biadhensive nail sealing tape

Materjal <i>Material</i>	Polüuretaanvaht, füüsiliselt ristseotud (võrgustatud), kahepoolselt kaetud Hotmelt-liimiga <i>Polyethylene foam, physically crosslinked, Hotmelt two sided adhesive</i>
Tihedus <i>Density</i>	29 kg/m ³ ISO-845
Paksus <i>Thickness</i>	3 mm
Temperatuuritaluvus <i>Temperature resistance</i>	-40 °C kuni / to 80 °C
Tõmbetugevus @ 23 °C <i>Tensile strength</i>	Pikkupidi / <i>lengthwise</i> : 380 kPa Ristipidi / <i>crosswise</i> : 320 kPa ISO-1926
Suhteline venivus tõmbel @ 23 °C <i>Tensile elongation</i>	Pikkupidi / <i>lengthwise</i> : 120 % Ristipidi / <i>crosswise</i> : 110 % ISO-1926
Surve jääkdeformatsioon <i>Compression set</i> Deformatsioon / <i>Deflection</i> : 25 %	1/2 tundi pärast surve lõppemist / <i>after discharge</i> : 21 % 24 tundi pärast surve lõppemist / <i>after discharge</i> : 11,8 % ISO-1856-C
Vee imendumine <i>Water absorption</i>	1 % ISO-2896
Ladustamine <i>Storability</i>	Kuivas kohas ruumitemperatuuril: 1 aasta <i>Dry at room temperature: 1 year</i>
Vastupidavus paduvihmale <i>Driving rain resistance</i>	kuni / to 1950 Pa EN 1027:2000-06

Ülaltoodud andmed on esitatud meie parima teadmise ja veendumuse kohaselt. Need põhinevad keskmistel väärtustel ja on vaadeldavad üksnes juhistena.