

Tehniline teabeleht / technical data sheet

Naelte tihenduslint / nail sealing tape

Materjal / Material	Polüuretaanvaht, füüsiliselt ristseotud (võrgustatud), ühelt poolt kaetud hotmelt-liimiga / Polyethylene foam, physically crosslinked, one hotmelt sided adhesive	
Tihedus / Density	29 kg/m ³ ISO-845	
Paksus / Thickness	3 mm	
Temperatuuritaluvus / Temperature resistance	-40 °C kuni / to 80 °C	
Tõmbetugevus 23°C, ISO-1926 / Tensile strength	Pikkupidi / lengthwise: Ristipidi / crosswise:	790 kPa 370 kPa
Suhteline venivus tõmbel 23°C, ISO-1926 / Tensile elongation	Pikkupidi / lengthwise: Ristipidi / crosswise:	130 % 190 %
Surve jääkdeformatsioon / Compression set	1/2 tundi pärast surve lõppemist / after discharge: 24%	
Deformatsioon 25%, ISO-1856-C / Deflection	24 tundi pärast surve lõppemist / after discharge: 17,6%	
Vee imendumine ISO-2896 / Water absorption	1%	
Ladustamine / Storability	Kuivas kohas ruumitemperatuuril: 1 aasta / Dry at room temperature: 1 year	
Vastupidavus paduvihmale, EN 1027:2000-06 / Driving rain resistance	Kuni 600 Pa	

Ülalloodud andmed on esitatud meie parima teadmise ja veendumuse kohaselt. Need põhinevad keskmistel väärtustel ja on vaadeldavad üksnes juhistena.