

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Solid Varius G

Kirjeldus / kasutamine

Solid Varius kujutab endast niiskusega kohalduvat, difusioonivõimelist ja niiskust reguleerivat aurutõket, mis koosneb niiskusega kohalduvast ja membraankilega varustatud polüpropüleen-villakangast. Tegemist on õhukindla ja eriti hästi paigaldatava aurutõkkega lagede ja katuste juures kasutamiseks koos avatud aluskatte- ja aluskattemembraaniga katuse sisemise konstruktsiooni kaitsmiseks niiskuse ja tõmbetuule vastu. Tagab konstruktsiooni kaitse läbitungiva niiskumise ja soojakadude tekkimise eest isolatsioonikihis asetleidvate õhuliikumiste tõttu.

Tehnilised andmed

Omadus	Testimine	Näit
Materjal:		Liitmaterjal: PP-fliis erikilega
Baaskaal pindala ühiku kohta:	EN 1849-1	120 g/m ²
Paksus:	EN 1849-1	0,30 mm
Veekindlus:	DIN EN 1928	Läbis testimise
Vastupidavus löökoormusele	EN 12691	KLF
Veeauru läbilaskvus:	EN ISO 12572	Sd 0,25 - 25 m muutuv niiskuse osas
Vananemisjärgselt:	EN 13984	Läbis testimise
Ühendusõmbluste nihkekindlus:	EN 12317-2	KLF/NPD
Maksimaalne tõmbetugevus:	EN 12311-1	Piki-/põiki suunas: 150/ 160 N
Venivus:	EN 12311-1	Piki-/põiki suunas: 200/ 210 %
Tulekindlus:	EN 13501-1	Klass E
Vastupidavus deformatsioonikoormusele:	Lisa B	KLF
Leeliskindlus:	EN 1847	KLF
Temperatuuritaluvus:	DIN EN 1296	-40°C bis +80°C
Kangalindi laius:		1,50 m
Rulli pikkus:		50 m
Rulli kaal:		9,5 kg
Pakendamisühik:	Rull/ Kaubaalus (35 R.)	75 m ² / 2625 m ²
Art.-number:		100000 6786

Väärtused võivad sisaldada tolerantse. Ilma neid ära toomata kehtivad valdkonnale tavapärased näitajad, mis sõltuvad normidest, materjalist ja selle omadustest.

CE	BWK-	20
	Dachzubehör	
17 / LE-	GmbH	20
Dop 786	Birkichstraße 1	07
NB 0800	D – 74549	23
-CPR	Wolpertshausen	
DIN EN		

Märkus:

13984:2013	
------------	--

Muud oluliste omadustega seonduvad EN nõuetele vastavad tehnilised näitajad /

väärtused ja töötlemisjuhised on ära toodud aktuaalsel tehnilisel andmelehel ja töötlemisjuhendis.

Näitajad võivad sisaldada tolerantse. Ilma vastavate näitajate ära toomiseta kehtivad valdkonnale tavapärased tolerantsid vastavalt normile, materjalile ja omadustele. Kõik andmed tuginevad käesoleva andmelehe koostamise ajamomendil olemasolevatele meie kogemuslikele näitajatele. Vastava vajaduse/muudatuste korral on võimalik nende kohaldamine. Me jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks. Kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

