

Deklaruojamos savybės
Declared performances

Būtiniosios charakteristikos Essential characteristics	Testo sąlygos Test conditions	Įvertinimas Performance	Standartas Standard
Tankumas (g/cm ³) Density (g/cm ³)	23±2°C	1,50	GB/T 533-2008
Atsparumas karščiui Heat Resistance	120±2°C, 2h	Nenustatyta pratekėjimų ir traškėjimo No flowing and no crackling	JC/T 942-2004
Žemos temperatūros lankstumas Low temperature flexibility	-40°C, 72h	Nenustatyta traškėjimo No crackle	GB12953-2003
Tašumas % Elongation %	23±2°C 250mm/min	≥400	GB/T 528-2009
Atsparumas tempimui (Kpa) Elongation strength (Kpa)	23±2°C 20mm/min	220	GB/T 528-2009
Lupimosi jėga (N/cm) Peeling force (N/cm)	23±2°C 300mm/min	23	GB/T 2792-1998
Kirpimo jėga (N/mm) Shearing force (N/mm)	23±2°C 250 mm/min	19	GB12953-2003
Korozija Corrosion	3/4 Distiliuotame vandenyje (Immerse in distilled water) 168h; 70±2°C, 168 h	Nenustatyta korozijos požymių, spalvos pakitimų, deformacijų. No corrosion, change in black colour, etching.	GB 12953-2003