



TACOFLEX®one

Stark klebendes Spezial-Folienband, dass ganz einfach und geradlinig von Hand abgerissen wird.

Länge	25 m
Stärke Träger	0,07 mm
Stärke Gesamt ohne Abdeckmaterial	0,3 mm
Grammatur Klebstoffauftrag	230
Freibewitterung	12 Monate
Lagerfähigkeit	12 Monate
Material Träger	UV-stabilisierte Spezialfolie, reißbar
Materialbasis Kleber	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Beschaffenheit Oberflächen	glatt
Klebeeigenschaft	Einseitig starke Klebkraft
Farbe Klebstoff	transparent
Farbe Träger	weiß / grün
Farbe	weiß / grün
Verarbeitungstemperatur min.	-10 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 - 100 °C
Luftdichte Verklebung gemäß Norm	EnEV, DIN 4108-11, ÖNORM
Schälwiderstand	35 N/25 mm
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut
Schwitzwasserbeständigkeit	Sehr gut

KONTAKT

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttlingen/Germany
Tel.: +49(0)7361-6337-100 | Fax: +49(0)7361-6337-101 | Web: www.d-tack.de | Mail: profis@d-tack.de

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stark klebendes Spezial-Folienband, das ganz einfach und geradlinig von Hand abgerissen wird. Bestens geeignet für Überlappungen und Durchdringungen. Ideal zur luftdichten Verklebung im Innenbereich sowie für gereichere Verklebungen im Außenbereich.

VORBEREITUNG:

Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind vom Verarbeiter vor Ort stets Probeverklebungen durchzuführen.

Der Untergrund und zu verklebendes Material müssen trocken, staub- und fettfrei sein (ggf. ist zu grundieren, z.B. mit D-TACK PRIMER). Untergründe, Steildachbahnen und Dampfsperren/-bremsen sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Trennmittel (wie z.B. Silikon) sind zu entfernen.

Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben und Lacke enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verarbeitung ist ab einer Temperatur von -10 °C möglich, beste Ergebnisse werden jedoch generell bei Temperaturen ab +10°C (Werkstoffe und Klebeband) erreicht.

VERARBEITUNG:

Verklebung von Durchdringungen (innen und außen):

TACOFLEXone® in kurzen Streifen überlappend rund um die Durchdringung abkleben. Durch die flexible Spezialfolie passt sich das Klebeband sehr gut an. TACOFLEXone® muss auf beiden Materialien (z.B. Abluftrohr und Dampfsperre) je zur Hälfte haften, um eine sichere und luftdichte Verklebung zu erreichen.

Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (z.B. Klebeband mittels Hartgummiroller vollflächig kräftig anreiben). Es muss ohne luftdurchlässige Zwischenräume verklebt werden.

In manchen Fällen muss TACOFLEXone® eingeschnitten werden, um eine Überdehnung des Klebebandes zu verhindern. Undichte Stellen sind mit kleinen Streifen erneut zu verkleben.

Verklebung von Überlappungen und Stößen (innen und außen):

TACOFLEXone® wird direkt auf die Überlappung von Folien- und Steildachbahnstößen bzw. über die Fugen von Holzfaserverplatten aufgebracht. Die Naht oder Fuge sollte möglichst in der Mitte des Klebebandes verlaufen, um eine sichere und luftdichte Verklebung zu erreichen. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (z.B. Klebeband mittels Hartgummiroller vollflächig kräftig anreiben). Bei schwierigen Untergründen wie z.B. Holzweichfaserplatten muss der Untergrund mit D-TACK PRIMER vorbehandelt werden. Es muss ohne luftdurchlässige Zwischenräume verklebt werden.

LAGERFÄHIGKEIT:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

ACHTUNG:

TACOFLEXone® immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen, um Untergrund und Klebeband zu schützen!

VERPACKUNGSEINHEITEN:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Ro./Kart.	Kart./Pal.
535025	50 mm x 25 m	36	16
532560	60 mm x 25 m	30	16

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

GEWÄHRLEISTUNG

Die D-TACK GmbH bietet auf die Funktionsfähigkeit der technisch zugesicherten Eigenschaften folgende Gewährleistung:

- 30 Jahre Systemgewährleistung in Verbindung mit den zugehörigen Systemkomponenten
- 10 Jahre Produkt-Gewährleistung

Auf folgende Sachverhalte ist besonders zu achten bzw. führt die Nichteinhaltung zum Gewährleistungsausschluss:

- Keine Einwirkung ungewöhnlicher Einflüsse insbesondere chemischer und/oder mechanischer Art (z.B. durch Dämmung) auf das Produkt.
- Die Materialien zur Verklebung müssen derart ausgestattet sein, dass eine Weichmacherwanderung in das Produkt ausgeschlossen werden kann.
- Die Verarbeitung muss in der Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln des Faches, dem Stand der Technik und den neuesten technischen Datenblättern sowie Richtlinien der Produkt- und Materialhersteller entsprechen.
- Zersetzung durch Fremdeinwirkung fällt nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt bzw. die Konstruktion nicht aufgrund eines geeigneten Berechnungsmodells (z.B. Tauwassernachweis) ausgeführt wurde. Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist die fachgerechte Verarbeitung nach landesspezifischen Normen sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift.

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Stand 07-2022

KONTAKT

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttlingen/Germany
Tel.: +49(0)7361-6337-100 | Fax: +49(0)7361-6337-101 | Web: www.d-tack.de | Mail: profis@d-tack.de