

Tehniliste andmete le

Toote unikaalne tüübi n 3703

Toote nimetus: **Tape Isobasalt**

Toote tüüp: Ühepoolne väheveniv rebenemiskindel



Trust the tape that sticks

Omadused ja info	Tape Isobasalt		
Mõõtmed (rull)	Laius 50 mm. Pikkus 25 m		
Värvus	Läbipaistev (transparent), roheline trükiga		
Teibi keha	Polüetüleen kile		
	0,27 mm (EN 1942)		
Liimaine	Survetundlik akrüüllim (VOC vaba klass A+, lahustivaba, plastifikaatorivaba)		
Liimaine kaal	200-210 g/m		
Armeering	Polüester (PES) armeerimisvõrk		
Liimi kattematerjal	Silikonkattega paber, valge		
Nakketugevus (peel stren	≥ 25 N/25mm (EN ISO 29862)		
Nihketugevus (shear strei	120 min, 500 g / 625mm		
Veeaurutakistus	sd ca 30 m		
Temperatuuritaluvus	-30°C / +80°C		
	Soovituslik +5°C / +30°C (lubatud kasutada alates -5°C)		
Nakke tekke aeg	Esialgne nake tekib koheselt pärast paigalduseks ettenähtud surve avaldamist. Lõplik nakketugevus +5°C juures tekib 24 tundi pärast paigaldamist.		
UV-kindlus	Kuni 2 kuud		
Hinnangud	Esialge nake: väga t		
Pakend	Pappkast, 12 rulli, 12 x 25jm = 300jm		
Ladustamine	Hoida kuivas, UV kiirguseta, ühtlasel temp. +10°C / +25°C, maks.		

Kasutamine

Isobasalt on siseteip, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes (kui otsene kokkupuude UV kiirgusega on piiratud 3

Isobasalt on ehitusteip, mille kaasabil on võimalik tihendada katuse aluskatete, fassaadi tuuletõkete, aurutõkete, õhutõkete ülekatteid, vuuke ja läbiviike.

Isobasalt sobib vuukide, ülekate ja läbiviikude tihendamiseks järgnevatel nakkepindadel:

- painduvad rullmaterjalid (kile, membraan, foolium, paber, papp) sh aluskatted, tuuletõkked, aurutõkked, õhutõkked,

- jäigad materjalid nagu puit ja puidupõhised plaadid (vineer, OSB, DWD, jne), kipsplaat, tsement- ja kipskiudplaat,

erinevad metallpinnad, erinevad plastpinnad, klaaspinnad

- mineraalsed nakkepinnad nagu kivi, betoon, krohv

Teip Isobasalt täidab kõiki nõudeid (mis on kehtestatud ajas kestvalt püsivatele

tihenduslahendustele õhu-, tuule- ja

vihmakindlate ühenduste loomisel), mis tulenevad Saksamaa, Šveitsi ja Austria standarditest (EnEV, DIN4108-7,

DIN4108-11 sh vanandamine, ÖNORM B 8110-2, SIA 180) ning on täielikus vastavause Euroopa